



# WZORNIK TKANIN FABRICS SWATCH



T - 10



T - 17



T - 18



T - 19



T - 21



T - 22



T - 23



T - 24



T - 08



T - 09



T - 31




T - 32



T - 33



T - 34



T - 35



E - 01




E - 02



E - 04



E - 05



E - 07



# WZORNIK KANIN

## FABRICS SWATCH

### ▶ BASIC

T-10 T-21  
T-19 T-22  
T-17 T-23  
T-18 T-24

Materiał/Material: 100% poliolefin

Gramatura/Weight: 225 g/m<sup>2</sup>

Odporno na cieranie/Abrasion resistance: – 50000 cykli

Trudnopalno /Fire resistance: EN 1021-1 (zapłon od tl cego papierosa/ignition from cigarette)

Opcjonalnie/Optional: EN 1021-2 (zapłon od płomienia zapałki/ignition from match)

Kolory we wzorniku elektronicznym mogą się różnić od rzeczywistych kolorów

Colours in the electronic colour set may differ from real colours

### ▶ ANTARA

T-08  
T-09  
T-31

Skład/Composition:

Wierzch/Surface: 100% poliester/polyester

Szerokość /Width: 150 cm

Gramatura/Weight: 410 g/m<sup>2</sup>

Odporno na cieranie /Abrasion resistance:

65 000 cycles BS 5690 35 000 cycles ASTM D4966-89

MARTINDALE Odporno na mechacenie/Pilling resistance:

30 min. interwał 5 D3512 60 min.

interwał 5 D3512 90 min. interwał 5 D3512 120 min. interwał 5 D3512

Odporno na rozrywanie/Tear strength

WRAP: 45 N BS 4303, WEFT: 88 N BS 4303, WARP: 74,5 D 2261, WEFT: 80,5 D2261

Wytrzymałość szwów/Seams strength

WEFT: 373 N D 4034, WRAP: 3,0 mm BS2643, WEFT: 3,3 mm BS 2543

Odporno na pkanie/Breaking strength

WRAP: 549 N D 5034, WEFT: 1030 N D 5034

Odporno na tarcie/Rubbing fastness DRY: 4-5

suchy/ DRY: 3-4

mokry/WET: BS EN ISO 105-X12 1995

Odporno na wiatło/Light fastness:

5 BS EN 20105: 1995

B 02 METHOD 2 WATER REPELLANT

### ▶ DUNE

T-32  
T-33  
T-34  
T-35

Skład tkaniny/Composition:

Poliolefin: 100%

Gramatura/Weight: 220 g/m<sup>2</sup>

Odporno na cieranie /Abrasion resistance:

50 000 cycles

Trudnopalno /Fire resistance: EN 1021-1 (zapłon od tl cego papierosa/ignition from cigarette)

Opcjonalnie/Optional: EN 1021-2 (zapłon od płomienia zapałki/ignition from match)

### ▶ BOSTON

E-01  
E-02  
E-04  
E-05  
E-07

Skład tkaniny/Composition:

65% PU, 35% cotton

Gramatura/Weight: 660 g/m<sup>2</sup>

Odporno na cieranie /Abrasion resistance:

51 200 cycles

Sposób czyszczenia/Cleaning instruction:

Używaj tylko rodków na bazie wody !!!

Naniej niewielką ilość rodku piorącego na zabrudzone miejsce.

Odczekać 2-3 minuty i delikatnie wyczyścić, wykonując ruchy kołiste, aż do zniknięcia plamy.

Nie używać suszarki, pozostawić do samoczynnego wyschnięcia.

Use agents based on water only!

Put some washing agent to the soiled area, wait 2-3 minutes and clear gently, making round movements, till the stain disappears. Don't use the dryer, let it dry it self

Uwaga/Attention

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color shades may slightly vary from dye -lot to dye-lot